

بازرگانی آفتاب

تامین کننده اکسید آلومینیوم (آلومینا)

و هیدروکسید آلومینیوم

مرتب شده بر اساس خلوص اکسید آلومینیوم (آلومینا)، از بیشترین مقدار تا کمترین

کد	نوع محصول	Al ₂ O ₃ (%)	فاز آلفا (%)	D50 (µm)	Mesh	سطح ویژه (g/م ²)	Na ₂ O (ppm)
AT120	آلومینای کلسینه	99.6	90-95	75		1.5	1800
AT145	آلومینای کلسینه سخت (چگالی بالا) (معادل AC45 فرانسه)	99.5	95-97	10		0.5-2	≤2000
RA101	آلومینای ری اکتیو	99.5	90		325	2.5	1800
RA121	آلومینای ری اکتیو	99.5	90		325	2.5	3900
AP101	آلومینای کلسینه	99.5	85-90		325	3-4	3500
AR106	آلومینای کلسینه با دانه بندی ریز	99.4	90	2.5		1.8	1500
AT100	آلومینای کلسینه	99.4	85-90	75		1.5	3900
GP100	آلومینای کلسینه نرم (چگالی پایین)	99.4	<20	80		45	4000

www.aphtab.com


support@aphtab.com

درخواست نمونه

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۷۳۳۵

موبایل: ۰۹۱۲۵۲۶۷۹۹۶

موبایل: ۰۹۲۲۴۵۳۸۰۰۳



بازرگانی آفتاب

تامین کننده اکسید آلومینیوم (آلومینا)

و هیدروکسید آلومینیوم

مرتب شده بر اساس خلوص فاز آلفا (نسبت آلفا آلومینا به کل آلومینای موجود)، از بیشترین مقدار تا کمترین

کد	نوع محصول	Al ₂ O ₃ (%)	فاز آلفا (%)	D50 (μm)	Mesh	سطح ویژه (g/m ²)	Na ₂ O (ppm)
AT145	آلومینای کلسینه سخت (چگالی بالا) (معادل AC45 فرانسه)	99.5	95-97	10		0.5-2	≤2000
AT120	آلومینای کلسینه	99.6	90-95	75		1.5	1800
RA101	آلومینای ری اکتیو	99.5	90		325	2.5	1800
RA121	آلومینای ری اکتیو	99.5	90		325	2.5	3900
AR106	آلومینای کلسینه با دانه بندی ریز	99.4	90	2.5		1.8	1500
AT100	آلومینای کلسینه	99.4	85-90	75		1.5	3900
AP101	آلومینای کلسینه	99.5	85-90		325	3-4	3500
GP100	آلومینای کلسینه نرم (چگالی پایین)	99.4	<20	80		45	4000

www.aphtab.com

support@aphtab.com

درخواست نمونه

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۰۷۳۳۵

موبایل: ۰۹۱۲۵۲۶۷۹۹۶

موبایل: ۰۹۲۲۴۵۳۸۰۰۳